

Nummer	20-001674-PR02 (NW 02-K17-09-de-02)
Inhaber	APU AG Rheinweg 7 8200 Schaffhausen Schweiz
Produkt	Anputzdichtleiste für den Einsatz in WDVS
Bezeichnung	Lieferbezeichnung: APU Gewebeleiste ROMA, Art.Nr. W31
Details	Dichtleiste Einteilige Anputzdichtleiste aus PVC und TPE-Schlaufe; Anbindung zum Blendrahmen Doppelseitiges Schaumstoffklebeband 11 mm x 3 mm; Klebstoffart modifizierter Acrylatklebstoff; Anbindung zum Baukörper Einputzschenkel mit Gewebestreifen
Besonderheiten	keine

## Ergebnis

Die Bewertung des Abdichtungssystems ist für folgende Abschnitte der ift-Richtlinie MO-01/1:2007 möglich:



## Materialeigenschaften nach 4.2

(Einzelergebnisse auf Blatt 2)


## Grundlagen \*)

ift-Richtlinie MO-01/1:2007-01

\*) und entsprechende nationale Fassungen (z.B. DIN EN)

Prüfbericht: 20-001674-PR02 PB-K17-09-de-01

## Darstellung



## Verwendungshinweise

Die ermittelten Ergebnisse können für den Nachweis entsprechend den oben angegebenen Grundlagen verwendet werden.

## Gültigkeit

Zeitlich nicht limitiert.

Bei der Anwendung sind die Aktualität der Grundlagen sowie die Übereinstimmung des Produkts zu beachten.

Die genannten Daten und Einzelergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften/beschriebenen Probekörper.

Die Prüfung ermöglicht keine Aussage über weitere leistungs- und qualitätsbestimmende Eigenschaften des vorliegenden Produkts; insbesondere Witterungs- und Alterungseinflüsse wurden nicht berücksichtigt.

Die Klassifizierung gilt so lange das Produkt unverändert ist und die og Grundlagen sich nicht geändert haben.

## Veröffentlichungshinweise

Es gilt das "Merkblatt zur Benutzung von ift-Prüfdokumenten-tatio-nen". Das Dokument darf nur vollständig veröffentlicht werden.

## Identitäts-Check



[www.ift-rosenheim.de/ift-geprueft](http://www.ift-rosenheim.de/ift-geprueft)  
ID: 9E4-DF36C

ift Rosenheim

21.08.2020



Christian Neudecker  
Stv. Prüfstellenleiter  
Materialprüfung



Stefan Hehn, Dipl.-Ing. (FH)  
Prüfingenieur  
Materialprüfung

Prüfung nach MO-01/1 Abschnitt	Anforderungen nach MO-01/1	Ergebnis der Prüfung
	Materialeigenschaften <sup>1)</sup>	
4.2	<b>Bewegungsaufnahmefähigkeit</b> <sup>2)</sup> Dehnung Stauchung Schерung quer Schерung längs	+ 3,5 mm - 2,0 mm ± 2,0 mm ± 2,0 mm
	<b>Ergebnisse Beständigkeit gegen mechanische Wechsellasten (3.000 Zyklen je Bewegungsrichtung)</b> kein Versagen; keine funktionsbeeinträchtigenden Veränderungen	erfüllt
4.3	<b>Temperaturwechsellagerung</b> von – 20 °C bis + 50 °C von – 20 °C bis + 60 °C <sup>3)</sup> von – 20 °C bis + 80 °C <sup>4)</sup>	nicht geprüft
4.4	<b>Beständigkeit gegen Licht und Feuchte</b> muss begrenzt sichergestellt sein <sup>3)</sup> muss sichergestellt sein <sup>4)</sup>	nicht geprüft
4.5	<b>Verträglichkeit mit angrenzenden Baustoffen</b> bis + 50 °C bis + 60 °C <sup>3)</sup> bis + 80 °C <sup>4)</sup>	nicht geprüft
<sup>1)</sup> Sofern keine spezifischen Regelwerke/Richtlinien für das Dichtsystem vorliegen <sup>2)</sup> Amplituden sind Angaben vom Auftraggeber <sup>3)</sup> Abdichtungssystem durch Einbausituation abgedeckt <sup>4)</sup> Abdichtungssystem nicht Abgedeckt  Die Materialeigenschaften gemäß Nr. 1 bis 5 werden an Kleinproben ermittelt.		